

VINIL TEXTIL REFLECTIVO COLORTEXClave:
4960-0150

DESCRIPCIÓN

Vinil termotransferible de corte el cual cuenta con la característica de brillar al momento de proporcionarle luz, de tacto suave que permite ser utilizado en aplicaciones con patrones pequeños y en letras. Este vinil además es reposicionable al momento de ser depilado ya que se puede volver a adherir al liner.

- **Espesor:** 7.09 milésimas de pulgada.
- **Ancho:** 52 centímetros
- **Largo:** 50 metros.
- **Colores disponibles:** plata.
- **Durabilidad:** 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.
- **Unidad de venta:** metro y rollo.

APLICACIONES

Vinil textil Reflectivo ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster con algodón, tales como:

- Playeras.
- Ropa deportiva.
- Gorras.
- Bolsas, entre otros.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Solubilidad en agua.	Insoluble.
Toxicidad.	No toxico.
Vida de anaquel.	12 meses.

MANEJO

Instrucciones de aplicación.

- **Temperatura de la plancha:** 150 a 160 °C.
- **Tiempo:** 8 a 10 segundos.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en frio.

Instrucciones de aplicación:

- **Paso 1.** Realizar el diseño.
- **Paso 2.** Recortar el material en modo espejo (se recomienda utilizar cuchilla de corte a 45°).
- **Paso 3.** Depilar el vinil.
- **Paso 4.** Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad.
- **Paso 5.** Colocar el grafico sobre la prenda y pre calentar el vinil reflectivo por 1 segundo y remover el liner.
- **Paso 6.** Posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
- **Paso 7.** Planchar el grafico de 8 a 10 segundos a una temperatura de 150 a 160°C con una presión media.



avance

• Imagina • Crea • Innova

Nota: los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

Instrucciones de lavado.



Lavar en maquina estándar.



No planchar.



No lavar junto con objetos afilados.



Utilizar detergente estándar.



Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE PRODUCTOS
NUEVOS.

2. FECHA: 25 / 07 / 2016

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114